











CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G  
 CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G

DESCRIZIONE DESCRIPTION LA DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTIC OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPERTIES EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO TEST RESULT VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE
	<b>ASPETTO E DIMENSIONI</b> APPEARANCE AND DIMENSIONS ASPECT DIMENSIONS AUSSEHEN UND MASSE	EN 14411 ISO10545-2	<b>N ≥ 15 cm (%) (mm)</b>  • Length and width - Lunghezza e larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite <b>±0,6% ±2,0 mm</b>  • Thickness Spessore - Epaisseur - Stärke <b>±5,0 ±0,5</b>  • linearity - Rettilinearità spigoli Rectitude des arêtes - Kantengeradheit <b>±0,5 ±1,5</b>  • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Orthogonalität Rechtwinkl- igkeit <b>±0.5 ±2,0</b>  Warpage - Planarità Ebenföchigkeit-planarität <b>±0,5 ±2,</b>  Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accetta- bili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux accep- tables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen  <b>95% min.</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFAEHIGKEIT	EN 14411 ISO10545-12	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATUEWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN 14411 ISO10545-9	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ</b> ANTISLIP RESISTANCE ANTIDÉRAPANTE ANTI-GLITTSCHEN EIGENSCHAFTEN	DIN 51130 DIN 51097  B.C.R.A.  DCOF Ansi A137.1.2012	<b>Valore dichiarato</b> Declared value Angegebener Wert Valeur déclaré	<b>NAT</b> <b>ANTISLIP</b> <b>20MM</b>  R10 R11 A+B R11 A+B  -  <b>ANTISLIP</b> <b>20MM</b>  >0.42 WET >0.62 WET
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE A LA FLEXION MECHANISCHER WIDERSTAND  <b>CARICO DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE A LA RUPTURE BRUCHFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-4	Medium value <b>35 N/mm²</b> min  <b>≥ 1300 N</b>	<b>10MM</b> <b>20MM</b>  >35 N/mm² >50 N/mm²  <b>10MM</b> <b>20MM</b>  2500 N 13600 N
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFE ABRIBFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-6	<b>≤ 175 mm³</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNG	EN 14411 ISO10545-8	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉ ANGEGBENER WERT	<b>&lt; 9 (MK-1)</b>
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ABSORPTION D'EAUWASSERAUFNAHME	EN 14411 ISO10545-3	<b>Eb ≤ 0,5%</b>	<b>≤ 0,1%</b>
	<b>ASSORBIMENTO ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> STAIN RESISTANCE OF GLAZED PORCELAIN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX EMAILLÉS FLECKENBILDNERVON GLASIERTEEN FLIESEN	EN 14411 ISO10545-14	<b>≥ 3</b>	<b>5</b>
	<b>RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITSCHIMIQUES CHEMIKALIENFESTGKEIT	EN 14411 ISO10545-13	<b>B</b>	<b>A</b>