











CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G
 CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G

DESCRIZIONE DESCRIPTION LA DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTIC OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO TEST RESULT VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE
	ASPETTO E DIMENSIONI APPEARANCE AND DIMENSIONS ASPECT DIMENSIONS AUSSEHEN UND MASSE	EN 14411 ISO10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite ±0,6% ±2,0 mm Thickness Spessore - Épaisseur - Stärke ±5,0 ±0,5 linearity - Rettilinearità spigoli Rectitude des arêtes - Kantengeradheit ±0,5 ±1,5 Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Orthogonalité Rechtwinkli- gkeit ±0.5 ±2,0 Warpage - Planarità Ebenföchigkeit-planarität ±0,5 ±2, Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accetta- bili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux accep- tables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen 95% min. 	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FRÖSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT	EN 14411 ISO10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATUEWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN 14411 ISO10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ ANTISLIP RESISTANCE ANTIDÉRAPANTE ANTI-GLITTSCHEN EIGENSCHAFTEN	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. DCOF Ansi A137.1.2012 BS EN 7976-2 *	Valore dichiarato Declared value Angegebener Wert Valeur déclaré	NAT R10 B ANTISLIP R11 A+B+C - NAT >0.42 WET ANTISLIP >0.42 WET NAT WET, DRY > 36 ANTISLIP WET, DRY > 36
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE A LA FLEXION MECHANISCHER WIDERSTAND CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE A LA RUPTURE BRUCHFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-4	Medium value 35 N/mm² min > 7,5 mm ≥ 1300 N	>35 N/mm² ≥ 1300 N
	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFE ABRIEBFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-6	≥ 175 mm²	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNG	EN 14411 ISO10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉ ANGELEGEBENER WERT	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORBATION D'EAU ABSORPTION D'EAUWASSERAUFNAHME	EN 14411 ISO10545-3	Eb ≤ 0,5%	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	ASSORBIMENTO ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE SMALTATE STAIN RESISTANCE OF GLAZED PORCELAIN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX EMAILLÉS FLECKENBILDNERVON GLASIERTEEN FLIESEN	EN 14411 ISO10545-14	≥ 3	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITSCHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-13	B	A

Valore dichiarato: Valore Medio di produzione
 Declared value: Average production value
 Valeur déclarée : Valeur moyenne de production
 Deklarierter Wert: Durchschnittlicher Produktionswert