











CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G  
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G

DESCRIZIONE DESCRIPTION LA DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTIC OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE MEDIO DI PRODUZIONE AVERAGE PRODUCTION VALUE VALEUR MOYENNE DE PRODUCTION DURCHSCHNITTLICHER PRODUKTIONSWERT
	<b>ASPETTO E DIMENSIONI</b> APPEARANCE AND DIMENSIONS ASPECT DIMENSIONS AUSSEHEN UND MASSE	EN 14411 ISO10545-2	<b>N ≥ 15 cm (%) (mm)</b>  • Length and width - Lunghezza e larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite <b>±0,6% ±2,0 mm</b>  • Thickness Spessore - Épaisseur - Stärke <b>±5,0 ±0,5</b>  • linearity - Rettilinearità spigoli Rectitude des arêtes - Kantengeradheit <b>±0,5 ±1,5</b>  • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Orthogonalität Rechtwinkli- gkeit <b>±0,5 ±2,0</b>  Warpage - Planarità Ebenföchigkeit-planarität <b>±0,5 ±2,</b>  Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accetta- bili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux accep- tables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen  <b>95% min.</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFAHIGKEIT	EN 14411 ISO10545-12	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATUREWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN 14411 ISO10545-9	<b>Test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	<b>RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ</b> ANTISLIP RESISTANCE ANTIDÉRAPANTE ANTI-GLITTSCHEN EIGENSCHAFTEN	DIN 51130 DIN 51097  B.C.R.A.  DCOF Ansi A137.1.2012	<b>Valore dichiarato</b> Declared value Angegebener Wert Valeur déclaré	<b>NAT</b> R10 <b>ANTISLIP</b> R11 A+B  -  <b>ANTISLIP</b> >0.42 WET
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE A LA FLEXION MECHANISCHER WIDERSTAND  <b>CARICO DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE A LA RUPTURE BRUCHFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-4	Medium value <b>35 N/mm²</b> min  <b>≥ 1300 N</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFE ABRIBFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-6	<b>≤ 175 mm³</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSSDEHNUNG	EN 14411 ISO10545-8	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉ ANGEGBENER WERT	<b>&lt; 9 (MK-1)</b>
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU ABSORPTION D'EAUWASSERAUFNAHME	EN 14411 ISO10545-3	<b>Eb ≤ 0,5%</b>	<b>CONFORME</b> COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	<b>ASSORBIMENTO ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE SMALTATE</b> STAIN RESISTANCE OF GLAZED PORCELAIN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX ÉMAILLÉS FLECKENBILDNERNON GLASIERTE FLIESEN	EN 14411 ISO10545-14	<b>≥ 3</b>	<b>5</b>
	<b>RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITSCHIMIQUES CHEMIKALIENFESTGKEIT	EN 14411 ISO10545-13	<b>B</b>	<b>A</b>

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto  
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy  
Valeurs moyennes registrées sur les premières productions; le cas échéant, nous pouvons vérifier le lot que vous souhaitez acheter  
Durchschnittswerte der ersten Produktionen; Im Bedarfsfall stehen wir zur Verfügung, um das am Kauf interessierte Los zu überprüfen