











CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G
 CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G

DESCRIZIONE DESCRIPTION LA DESCRIPTION BESCHREIBUNG	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTIC OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME STANDARDS NORMES NORMEN	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT	VALORE MEDIO DI PRODUZIONE AVERAGE PRODUCTION VALUE VALEUR MOYENNE DE PRODUCTION DURCHSCHNITTLICHER PRODUKTIONSWERT
	ASPETTO E DIMENSIONI APPEARANCE AND DIMENSIONS ASPECT DIMENSIONS AUSSEHEN UND MASSE	EN 14411 ISO10545-2	N ≥ 15 cm (%) (mm) • Length and width - Lunghezza e larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite ±0,6% ±2,0 mm • Thickness Spessore - Epaisseur - Stärke ±5,0 ±0,5 • linearity - Rettilinearità spigoli Rectitude des arêtes - Kantengeradheit ±0,5 ±1,5 • Wedgind - Ortogonalità - orthogonalité - Orthogonalität Rechtwinkli- gkeit ±0,5 ±2,0 Warpage - Planarità Ebenflächigkeit-planarität ±0,5 ±2, Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accetta- bili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux accep- tables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen 95% min.	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT	EN 14411 ISO10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATUREWECHSELBESTÄNDIGKEIT	EN 14411 ISO10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT WIDERSTANDSFÄHIG
	RESISTENZA ALLA SCIOLVOSITÀ ANTISLIP RESISTANCE ANTIDÉRAPANTE ANTI-GLITTSCHEN EIGENSCHAFTEN	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. DCOF Ansi A137.1.2012	Valore dichiarato Declared value Angegebener Wert Valeur déclaré	NAT ANTISLIP 20MM R10 B R11 A+B R11 A+B ANTISLIP 20MM >0.40 >0.40 ANTISLIP 20MM >0.62 WET >0.62 WET
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RÉSISTANCE A LA FLEXION MECHANISCHER WIDERSTAND CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE A LA RUPTURE BRUCHFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-4	Medium value 35 N/mm² min > 7,5 mm ≥ 1300 N	10MM >45 N/mm ² 20MM >50 N/mm ² 10MM 2500 N 20MM 13600 N
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE TIEFE ABRIEFESTIGKEIT	EN 14411 ISO10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT CONFORME
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSENDENUNG	EN 14411 ISO10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE VALEUR DÉCLARÉ ANGELEGEBENER WERT	< 9 (MK-1)
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORBATION D'EAU ABSORPTION D'EAUWASSERAUFNAHME	EN 14411 ISO10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%
	ASSORBIMENTO ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE SMALTATE STAIN RESISTANCE OF GLAZED PORCELAIN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX EMAILLÉS FLECKENBILDNERNON GLASIERTE FLIESEN	EN 14411 ISO10545-14	≥ 3	5
	RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTGKEIT	EN 14411 ISO10545-13	B	A

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto
 Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy
 Valeurs moyennes enregistrées sur les premières productions; le cas échéant, nous pouvons vérifier le lot que vous souhaitez acheter
 Durchschnittswerte der ersten Produktionen; Im Bedarfsfall stehen wir zur Verfügung, um das am Kauf interessierte Los zu überprüfen