









TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 <b>caratteristiche e proprietà</b> characteristic or properties	<b>norma</b> standard	<b>valore prescritto</b> required value	<b>valore medio di produzione</b> average production value		
<b>aspetto e dimensioni</b> appearance and dimensions	EN 14411 ISO10545-2	<b>lunghezza e larghezza</b> length and width	± 0,6% ± 2,0 mm		
		<b>spessore</b> thickness	± 5,0 ± 0,5		
		<b>rettilineità spigoli</b> linearity	± 0,5 ± 1,5		
		<b>ortogonalità</b> wedgind	± 0,5 ± 2,0		
		<b>planarità</b> warpage	± 0,5 ± 2,0		
		<b>aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto</b> appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		
 <b>resistenza al gelo</b> frost resistance	EN 14411 ISO10545-12	<b>test superato in accordo con ISO 10545-1</b> pass according to ISO 10545-1	<b>resistente</b> resistant		
 <b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance	EN 14411 ISO10545-9	<b>test superato in accordo con ISO 10545-1</b> Pass according to ISO 10545-1	<b>resistente</b> resistant		
 <b>resistenza alla scivolosità</b> antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	<b>valore dichiarato</b> declared value	<b>9,5mm</b> <b>20mm</b>	<b>natural</b> <b>antislip</b>	R10 R11 A+B+C
	B.C.R.A.  DCOF Ansi A1371.2012		<b>9,5mm</b> <b>20mm</b>	<b>natural</b> <b>antislip</b>	> 0.42 WET > 0.62 WET
 <b>resistenza alla flessione</b> modulus of rupture	EN 14411 ISO10545-4	medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min	> 35 N/mm <sup>2</sup>		
		<b>carico di rottura</b> breaking strength	>7,5 mm ≥ 1300 N	≥ 1300 N	
 <b>resistenza all'abrasione profonda</b> deep abrasion resistance	EN 14411 ISO10545-6	≥ 175 mm <sup>3</sup>	<b>conforme</b> compliant		
 <b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO10545-8	<b>valore dichiarato</b> declared value	<b>conforme</b> compliant		
 <b>assorbimento d'acqua</b> water absorption	EN 14411 ISO10545-3	Eb ≤ 0,5%	<b>conforme</b> compliant		
 <b>assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate</b> stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO10545-14	≥ 3	<b>conforme</b> compliant		
 <b>resistenza agli attacchi chimici</b> chemical resistance	EN 14411 ISO10545-13	B	A		

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.  
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.