










TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value	
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5	
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5	
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0	± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.	95% min.
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant	
 resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value	natural	R10
			antislip 20mm	R11 A+B R11 A+B
	B.C.R.A.		antislip 20mm	R11 A+B R11 A+B
	DCOF Ansi A1371.2012		antislip 20mm	> 0.62 WET > 0.62 WET
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min	10mm	> 45 N/mm ²
		carico di rottura breaking strength	> 7,5 mm ≥ 1300 N	20mm
 resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant	
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	< 9 (MK-1)	
 assorbimento d'acqua water absorption	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3	5	
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B	A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.