








TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

 caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value	valore medio di produzione average production value		
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant	
		spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm		
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5% ± 1,5 mm		
		ortogonalità wedgind	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	≥95% min.		95% min.
 resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1	resistente resistant		
 resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 16165 Appendice B (ex DIN 51130) ASR A1.5	valore dichiarato declared value	natural antislip R10B R11		
 resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 32 N/mm ² min	9mm > 50 N/mm ²		
		carico di rottura breaking strength	≥ 1300 N	9mm ≥1300 ≥700	
 resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³	conforme compliant		
 coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value	conforme compliant		
 assorbimento d'acqua water absorption	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	≤ 0,08%		
 assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	Minimo Classe 3 (EN 14411:2016) Minimo Classe 3 (EN 13006:2018)	5		
 resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	GB Minimo (EN 14411:2016) GB Minimo (EN 13006:2018)	A		

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.