ORIGINAL STONE

SILCERAMICHE

WHERE THE BLENDING OF DIFFERENCES GENERATES HARMONY

Dove la miscela delle differenze genera armonia

colors: natural stone

finish: antislip

sizes: 30x60

thickness: 9.5 mm

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



30x60
12"x24"

Antislip Rett. R11

Natural Stone

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	**finishes** finiture	**sizes** formati
	**skirting** battiscopa	9,5 mm		8x60
	**L-shaped element** elemento a L	9,5 mm	antislip	15x60x5

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	**finishes** finiture	NATURAL STONE	**thickness** spessore	**pz./ box**	**m²/ box**	**kg/ box**	**box/ pallet**	**m²/ pallet**	**kg/ pallet**
30x60 12"x24"	· antislip	✓	9,5 mm	6	1,08	20,75	40	43,20	830,04

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO

Color: **NATURAL STONE**
Sizes: **30x60 cm**

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

caratteristiche e proprietà characteristic or properties	**norma** standard	**valore prescritto** required value		**valore medio di produzione** average production value	
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	**conforme** compliant	
		spessore thickness	± 5,0 ± 0,5		
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5 ± 1,5		
		ortogonalità wedgind	± 0,5 ± 2,0		
		planarità warpage	± 0,5 ± 2,0		
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		
resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1		**resistente** resistant	
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. DCOF Ansi A137.1.2012	**valore dichiarato** declared value	**9,5mm**	**antislip**	R11 A+B
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm^{2} min			> 35 N/mm^{2}
carico di rottura breaking strength		<7,5 mm ≥ 700 N >7,5 mm ≥ 1300 N			1300 N
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm^{3}		**conforme** compliant	
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	**valore dichiarato** declared value		**conforme** compliant	
assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		**conforme** compliant	
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3		5	
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B		A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V3 MODERATE

INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
30x60 12"x24"	23	9,5 mm

Recommended grout
Chalk_stucco Artic Grey 127 Mapei

Stucco consigliato
Chalk_stucco Grigio Artico 127 Mapei

©**SIL**CERAMICHE | Original Stone Collection | February 2025

SILCERAMICHE

SIL GROUP S.p.a.
Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it